

شکل ظاهری	مایع غلیظ سیاه - قهوه ای رنگ
وزن مخصوص در حالت خمیری	۱۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب
مقاومت حرارتی	۱۰۰ درجه سانتی‌گراد
انعطاف‌پذیر	تا ۵- درجه سانتی‌گراد
مقاومت در برابر حلال‌های روغنی و نفتی	ضعیف
زمان خشک شدن	حدود ۲۴ ساعت در ۲۵ درجه سانتی‌گراد
اشتعال پذیری	ندارد

اجرا

BITUMER W800 را با ۵ تا ۱۰ درصد آب رقیق کرده و با استفاده از قلم مو یا غلتک اجرا کنید.

بسته‌بندی

BITUMER W800 در سطل ۱۰ کیلوگرمی ارائه می‌شود.

انبارداری

BITUMER W800 در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بالاتر از +۵ درجه سانتی-گراد تا ۶ ماه قابل نگهداری است. در صورت طولانی شدن انبارداری بهتر است پیش از استفاده، محتوی داخل سطل هم زده شود.

اطلاعات فنی، ایمنی و بهداشتی

سمیت	غیرسمی
قابلیت خوردن	غیرقابل خوردن
قابلیت تماس	با چشم، پوست و اندام تنفسی تماس نداشته باشد
آتش‌زا بودن	غیرآتش‌زا
کمک‌های اولیه	در صورت خوردن فوراً به پزشک مراجعه شود

BITUMER W800 محصولی تک جزئی بر پایه قیر و پودرهای معدنی مخصوص است که قابلیت رقیق شدن با آب را داشته و در هنگام اجرا به عنوان عایق بر روی سطوح مختلف بتنی، آجری، آسفالت و دیگر مصالح ساختمانی بوده و مقاومت قابل ملاحظه‌ای در برابر پارامترهای محیطی از خود نشان می‌دهد.

کاربرد

- محافظت از بتن‌ها و دیوارهای مدفون در خاک جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل سازه
- عایق کاری دیوارها، سقف‌ها، استخرها و مخازن آب
- پوشش‌دهی لوله‌های سیمانی یا فلزی
- ایجاد لایه محافظ در برابر بخار
- استفاده به عنوان آسفالت سرد در صورت اختلاط با ماسه مناسب

ویژگی‌ها و مزایا

- مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و بخار آب
- اجرای سرد و ساده
- شکل پذیری مناسب
- دوام شیمیایی خوب در برابر اسیدها و بازهای ضعیف
- هزینه کم در مقایسه با سایر روش‌های محافظت و آب‌بندی

استاندارد

این محصول با استاندارد ASTM D-2939 مطابقت دارد.

میزان مصرف

هر کیلوگرم از BITUMER W800 برای پوشش‌دهی حدود ۱-۳ مترمربع از سطح کافی است.

آماده‌سازی سطوح

سطح مورد نظر حتماً باید تمیز و عاری از هرگونه کثیفی باشد.